

Показатель	Значение
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, кПа, не менее 30 – 39 мм ≥ 40 мм	100 150
Прочность при изгибе, кПа, не менее	150
Теплопроводность при (25±5)°С, Вт/(м*К), не более * 30 – 79 мм ≥ 80 мм	0,030 0,032
Теплопроводность в условиях эксплуатации «А и «Б», Вт/(м*К), не более	0,032
Водопоглощение, не более, %	0,6
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м.ч.Па)	0,014

Группа горючести **	Г4/Г3
Группа воспламеняемости	В2
Группа дымообразующей способности/токсичность	Д3/Т2
Температура эксплуатации,°С	от -70 до +75

* - теплопроводность, измеренная в течение 24 часов с момента выпуска продукции

** - плиты группы горючести Г3 дополнительно маркируются индексом RF